

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ WHITEPAINT	Cod	TDS2040_00
		Revizie	00
		Data	30/05/2018

1. DESCRIERE

WHITEPAINT este o vopsea decorativă pentru interior, cu efecte vizibile și strălucitoare. Datorită fragmentelor de sedef albi-argintii, produsul aplicat își schimbă luminozitatea și designul în funcție de lumină. Realizat cu copolimeri acrilici pe bază de apă, are o lavabilitate bună și rezistă la agenții bacterieni. Este disponibilă în 169 culori diferite.

2. UTILIZARE

WHITEPAINT este o vopsea indicată pentru decorarea suprafețelor murale interne de diferite tipuri. Se aplică ușor cu pensula PE 9.

3. PREPARAREA SUPORTULUI

Prepararea corectă a suportului este indispensabilă pentru un rezultat perfect al finisării. Începeți cu eliminarea eventualelor bucăți de vopsea sau de tencuială desprinse, spălând sau perind cu atenție zonele cu mușgai și praf. Înainte de a aplica PRIMUS SABBIA, suprafața trebuie să fie stabilă; în caz contrar, adăugați un fixativ izolator, care se recomandă în special în cazul pereților din gips-carton.

În cazul aplicării pe plăci, după ce ați degresat peretele cu alcool etilic denaturat, chituiți eventualele orificii mai mari cu un rând de PRIMUS AGGRAPPANTE, lăsați să se usuce, apoi aplicați cu o drișcă din inox KIT/I un rând de PRIMUS AGGRAPPANTE, în mod omogen și neted.

Dacă doriți o suprafață complet netedă, se recomandă aplicarea pe substratul uscat a unui stuc pentru finisare și a unui fixativ izolator. În acest moment aplicați PRIMUS SABBIA.

4. METODĂ DE APLICARE

WHITEPAINT este gata de utilizare. Colorați, vărsând ADITIVUL COLORANT amestecat în prealabil, în cantitatea indicată în catalog, și amestecați încet până la omogenizarea completă a nuanței, având grijă să nu rămână produs necolorat pe fundul sau pe pereții vasului.

Produsul se aplică în două straturi cu pensula PE 9.

5. CURĂȚAREA UNELTELOR

Curățarea uneltelor trebuie efectuată imediat după utilizare, cu apă.

6. PROTECȚIE ȘI CURĂȚARE

După 24 de ore, WHITEPAINT poate fi protejat și mai mult, prin aplicarea cu pensula PE 3 a unui strat de VETRO pur. Astfel, se obține o bună hidroizolare și o lavabilitate completă a peretelui, utilizând LATTE DETERGENTE (diluat 50 ml în 1 litru de apă).

7. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ ȘI IDENTIFICARE A PERICOLELOR.

Produsul nu necesită etichetare conform legislației în vigoare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și de siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător; lăsați reziduurile să se usuce bine și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. În caz de ingerare, consultați imediat un medic și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe sol.

Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță disponibilă pe site-ul: www.giorgiograesan.it

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ WHITEPAINT	Cod	TDS2040_00
		Revizie	00
		Data	30/05/2018

CARACTERISTICI TEHNICE: APLICARE	
Diluare	Produs gata de utilizare.
Amestecare	Amestecați întotdeauna înainte de utilizare
Colorare	169 culori în catalog (înainte de utilizare, eliminați eventualele cruste și amestecați)
Unelte	Pensulă PE 9
Primer	PRIMUS SABBIA (cel puțin un strat)
Condiții de aplicare	Între +10°C și +35°C, cu umiditate relativă < 85%
Număr de straturi	2
Timp de uscare	Fiecare strat se usucă în 6 – 8 ore, la 20°C
Timp de uscare în profunzime	24 – 36 ore la 20°C
Protecție	VETRO (un strat) cu rolă PE 13
Lavabilitate	Lavabilitate bună. Spălare integrală cu LATTE DETERGENTE dacă este protejat cu VETRO

CARACTERISTICI TEHNICE: CONSUM	
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 mp/litru
WHITEPAINT	7 – 9 mp/litru în cele două straturi
VETRO	7 – 8 mp/litru

CARACTERISTICI TEHNICE: COLORARE				
NUANȚĂ	LT. 15	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
W2	750 ml	250 ml	125 ml	50 ml
W3	186 ml	62 ml	31 ml	12,5 ml
W4	60 ml	20 ml	10 ml	4 ml
W5	21 ml	7 ml	3,5 ml	1,4 ml

CARACTERISTICI TEHNICE: PRODUS	
Compoziție	Copolimer acrilic în emulsie apoasă, aditivi, aditivi minerali și fragmente de sidef.
Greutate specifică	1,10 ± 0,03 Kg/litru
pH	>8,0 – 8,5 după 30 de zile
Valoare limită EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l	Conținut maxim VOC 14,80 g/l
Condiții de păstrare	Păstrați într-un bidon închis bine, chiar și după utilizare și după ce ați curățat pereții și capacul vasului, într-un loc aerisit și uscat, la o temperatură mai mare de + 5°C și mai mică de + 30°C
Recipiente	1 – 2,5 – 5 – 15 litri

GIORGIO GRAESAN and Friends	FIȘĂ TEHNICĂ WHITEPAINT	Cod	TDS2040_00
		Revizie	00
		Data	30/05/2018

Giorgio Graesan & Friends garantează că informațiile conținute în această fișă sunt cel mai bun rezultat al propriei experiențe și al propriilor cunoștințe tehnice și științifice, totuși nu își poate asuma nici o răspundere pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestora deoarece condițiile de aplicare nu pot fi controlate de către aceasta. Se recomandă întotdeauna verificarea stării efective a produsului pentru fiecare caz în parte. Prezenta înlocuiește orice fișă anterioară. Pentru informații tehnice suplimentare contactați numărul **(+39) 02.9903951** sau pe **Whatsapp: (+39) 3371410335**.